

Technische gegevens \

Geotextiel

NF6 – 60S 60G/M²

KENMERKEN (CHARACTERISTICS)	NORMWAARDE/TOLERANTIE (SPECIFIED VALUE/TOLERANCE)	TESTNORM ¹ (TEST STANDARD ¹)
Materiaal <i>material</i>	60 g/m ² PES/PP vlies <i>60 g/m² non-woven PES/PP fabric</i>	
Dikte <i>thickness</i>	0,35 mm +/- 0,15	Handtaster
Oppervlaktegewicht <i>weight</i>	60 g/m ² +/- 20	DIN EN 29073-1
Maximale treksterkte N/5 cm – Lengterichting <i>tensile strength N/5 cm – along</i>	> 85 N	DIN EN 29073-3
Maximale treksterkte N/5 cm – Dwarsrichting <i>tensile strength N/5 cm - accross</i>	> 100 N	DIN EN 29073-3
Maximale uitrekking % - Lengterichting <i>elongation % - along</i>	> 50%	
Maximale uitrekking % - Dwarsrichting <i>elongation % - accross</i>	> 70%	
Breedte in cm <i>width</i>	10 – max. 100 cm.	
Luchtdoorlaatbaarheid <i>air permeability</i>	>1500 l/h (A = 20 cm ²)	

¹ Conform
¹ according to

Uitgave van: februari 2014
 Vervangt specificatie van:
 Nieuwe publicatie: 17 februari 2014

Datum:
 Handtekening: